

# Varistone Easymix

## Snelbetonmortel

### Technische productinformatie:

VARISTONE Easymix is een sneluithardende voorgemengde betonmortel bestaande uit portlandcement (EN196), speciaalcementen, kwartszand (DIN 4226) tot 6 mm en organische additieven. De mortel voldoet aan DIN1045C 16/20.

### Toepassing:

VARISTONE Easymix is speciaal geschikt voor het snel fixeren in beton van tuinpalen, verankeren van pergola's, wasmolenhouders, speeltoestellen, tuinlampen etc. Zowel binnen als buiten. De mortel is niet geschikt voor het maken van statisch te belasten betonoppervlakken, kozijnondersteuning en dergelijke.

### Verbruik:

1 kg droge mortel levert ca. 0,43 liter vloeibare mortel.

### Verwerking:

Rekening houdend met de toepassing en toekomstige belasting van wat gefixeerd moet worden, dient het fundament voldoende groot uitgraven te worden.

Stelregel is dat het gat minimaal 15-20 cm groter is dan het te verankeren bouwdeel. De wanden en bodem van de uitgraving dienen voor het plaatsen van de verankering en fixatie met VARISTONE Easymix voldoende te worden voorgenat.

Vervolgens kan het gat met Varistone Easymix worden gevuld tot een zodanig niveau dat de verankering goed plaatsvindt. Het gebruikelijke vooraf mengen met water komt te vervallen.

Afhankelijk van de diepte van het gat wordt aanbevolen telkens ca. 20 cm met droge mortel aan te vullen en de mortel vervolgens met water te bevochtigen. De verwerking van de volgende lagen gebeurt zoals hiervoor beschreven, net zolang tot dat het gehele gat gevuld is.

De hoeveelheid water die nodig is 0,12 tot 0,18 liter per kg droge mortel.



# VARISTONE®

Het nabewerken/schuren van het betonoppervlak is mogelijk binnen de verwerkingstijd.

### Technische gegevens:

Verwerkingstijd:	ca. 8-10 minuten *
Verhardingstijd:	start na ca. 10 minuten * gereed na ca. 20 minuten *
Volledig belastbaar:	na 24 uur *
Drukvastheid:	ca. 25 N/mm <sup>2</sup> (bij juiste waterdosering)

\* hebben betrekking op een omgevings- en objecttemperatuur van 20° C.

### Opslag:

VARISTONE Easymix droog en vorstvrij opslaan. Aangebroken verpakkingen goed sluiten. Opslag voor kinderen ontoegankelijk maken.

### Houdbaarheid:

Ca. 6 Maanden na productiedatum

### Verpakking:

25 kg zakken (48 per pallet)

### Gevaren:

- R 38 Irriterend voor de huid
- R 41 Gevaar voor ernstig oogletsel

### Veiligheid:

- S 2 Buiten bereik van kinderen bewaren
- S 22 Stof niet inademen
- S 26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen
- S 36/39 Draag geschikte beschermende kleding en een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht
- S 46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen

Chromaatarm volgens Dir. 2003/53/EG